



# RUSTOL-PRIMER AP.60

## PRIMAIRE ET FINITION ANTIROUILLE MATE TOUS SUPPORTS

<b>Description du produit</b>	RUSTOL-PRIMER AP.60 est à la fois un primaire et une finition mate tous supports à base de RUSTOL-OWATROL®* qui stoppe et stabilise la rouille durablement. Il s'applique sur différents supports : métal, bois, PVC...
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assure une protection antirouille renforcée et décorative.</li><li>• S'applique directement sur la rouille et sur métaux peu oxydés.</li><li>• Protection UV renforcée. Film souple non cassant.</li><li>• Résiste aux températures jusqu'à +175°C.</li><li>• En tant que primaire, peut être recouvert par des peintures à liant gras/glycérophtaliques/alkydes-uréthanes, alkydes monocomposant.</li><li>• Prêt à l'emploi.</li><li>• Le coloris blanc peut être teinté avec un colorant universel (nous consulter).</li></ul>
<b>Destinations</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tous supports :<ul style="list-style-type: none"><li>- Bois, PVC, carrelage, fibrociment...</li><li>- Métaux ferreux et non ferreux : galva, alu, zinc...</li></ul></li><li>• Extérieur : grilles, balcons, meubles de jardin, volets, vérandas, structures métalliques diverses...</li><li>• Intérieur : portes, huisseries, meubles, radiateurs, tuyauteries...</li></ul>
<b>Caractéristiques techniques</b>	<p><b>Finition</b> : Mate/satinée. <b>Liant</b> : Résines alkydes. <b>Solvant</b> : Solvant. <b>Densité (à + 20°C)</b> : 1,200 ± 0,05. <b>Viscosité</b> : Peinture semi-fluide. <b>Extrait sec</b> : 66 % ± 5. <b>Point d'éclair</b> : &gt; 60°C. <b>Stockage</b> : Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine fermé. <b>Conditionnements</b> : 0,5 l, 1 l, 2,5 l, 20 l. <b>Teintes</b> : Existe en 4 teintes miscibles entre elles.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: white; display: inline-block;"></div> Blanc</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; display: inline-block;"></div> Gris</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: black; display: inline-block;"></div> Noir</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: #800000; display: inline-block;"></div> Brun/rouge</div>

## Conseils de bonne application

- Bien remuer avant et pendant la mise en œuvre pour maintenir les pigments en suspension.
- Ne pas diluer.
- En cas d'application au pistolet et suivant le type de buse utilisé, additionner de 5 à 20 % de RUSTOL-OWATROL®\* au RUSTOL-PRIMER AP.60 pour l'amener à la viscosité souhaitée.
- Appliquer entre + 5°C et + 35°C. Ne pas appliquer sur un support très chaud.
- Lors d'une application sur bois, l'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18% selon DTU en vigueur.

## Application

S'applique en une couche en tant que primaire. En finition une à deux couches. Bien laisser sécher entre les couches.

**Surfaces neuves :** appliquer directement 1 à 2 couches de RUSTOL-PRIMER AP.60.

**Surfaces peu oxydées :** brossage métallique léger suivi de 1 à 2 couches de RUSTOL-PRIMER AP.60.

**Surfaces fortement oxydées :** procéder comme ci-dessus mais additionner de 5 à 20 % de RUSTOL-OWATROL®\* au RUSTOL-PRIMER AP.60 en première couche.

**Surfaces anciennement peintes et oxydées :** il est recommandé d'appliquer une couche de RUSTOL-OWATROL®\* pur avant la première couche de RUSTOL-PRIMER AP.60.

**Surfaces métalliques non ferreuses :** bloque toutes les corrosions (zinc, alu, cuivre...).

Sur zinc et acier galvanisé ne nécessite pas de dérochage. Application voir «Surfaces neuves».

**Surfaces en bois :** nous consulter selon essence et état du support.

## Rendement

- 16 m<sup>2</sup>/l par couche.

Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application.

## Nettoyage du matériel d'application

White-Spirit.

## Conditions de stockage

Conserver à l'abri du gel et des températures élevées.

## Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

\* Même fabricant



03/13 - RCS Tours 331 998 484 - Photo : Jacques PALUT

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS S.A. / N.V.  
New Tech Center - Avenue Albert Einstein 2 A  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

RUSTOL-PRIMER AP.60 est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

adfields

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.