



# RUSTOL-ALU RA.85

## PEINTURE DE FINITION ALUMINIUM TOUS SUPPORTS

<b>Description du produit</b>	RUSTOL-ALU RA.85 est une peinture de finition couleur aluminium, isolante et résistante.
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Renforce la luminosité.</li><li>• Aspect «brillant durable» par suite d'un parfait enrobage des particules d'aluminium par le liant RUSTOL-OWATROL®*, évitant par ailleurs les risques d'écaillage.</li><li>• Structure très homogène, «tuilage parfait».</li><li>• Grande résistance aux agents atmosphériques.</li><li>• Grand pouvoir mouillant et pénétrant.</li><li>• Excellentes propriétés anticorrosion.</li><li>• Très bonnes qualités filmogènes (adhérence, souplesse, film régulier).</li><li>• Résistance à la température de + 175°C.</li></ul>
<b>Destinations</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intérieur / Extérieur</li><li>• Grilles et grillages, constructions et charpentes métalliques, toitures, citernes et bacs de stockage, remorques, pots d'échappement... Machines, pompes, appareils électriques, tuyauteries.</li></ul>
<b>Caractéristiques techniques</b>	<p><b>Liant :</b> Alkyde. <b>Solvant type :</b> White-Spirit. <b>Densité (à +20°C) :</b> 0.96 ± 0.05. <b>Viscosité :</b> Liquide semi-fluide. <b>Extrait sec :</b> 49 ± 1. <b>Point d'éclair :</b> PE &gt; 60°C. <b>Conditionnements :</b> 0,5 l, 2,5 l et 20 l. <b>COV :</b> 495 g/ l.</p>
<b>Préparation du support</b>	La surface à traiter doit être propre, sèche et exempte de taches de graisse. Sur surfaces oxydées, ou anciennement peintes, enlever les parties non adhérentes et égrèner la surface.
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau, rouleau, pistolet.
<b>Recommandations avant application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bien remettre le pigment en suspension par agitation avant et en cours d'emploi.</li><li>• Utilisable sur toutes surfaces sèches et exemptes de taches de graisse.</li><li>• Une sous-couche anticorrosion de RUSTOL-OWATROL®* est toujours recommandée pour éviter tous risques d'interaction entre le pigment d'aluminium et le métal sous-jacent.</li><li>• Couvrir tout ce qui ne doit pas être peint, notamment en cas d'application au rouleau ou au pistolet.</li><li>• Ne pas diluer.</li></ul>
<b>Application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appliquer une couche de RUSTOL-ALU RA.85. Si deux couches sont prévues, attendre 24 heures au minimum entre les deux applications.</li><li>• Le RUSTOL-ALU RA.85 est à base de RUSTOL-OWATROL®* ; il sèche donc lentement, ce qui permet d'obtenir un film lumineux et très régulier qui, par ailleurs, conserve toujours une certaine souplesse.</li></ul>
<b>Recommandations après application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reconditionner les emballages entamés ou retourner les pots.</li><li>• Les chiffons imbibés ne doivent jamais être jetés tels quels et directement à la poubelle ; les faire sécher à plat au préalable.</li></ul>

## Rendement

18 m<sup>2</sup> par litre.

## Maintenance

### **Rénovation usuelle :**

Appliquer une ou deux couches selon l'état après avoir procédé à un nettoyage, enlever les parties non adhérentes et égrener la surface.

### **Rénovation trop tardive :**

Sur un support très abîmé, revenir au support nu par un ponçage ou un décapage puis appliquer 2 couches.

**NB :** Après ponçage/égreinage, toujours procéder à un dépoussiérage soigneux du support.

## Nettoyage du matériel d'application

White-Spirit.

## Stockage

Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine.

## Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

\* Même fabricant



Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

03/13 - RCS Tours 331 998 484 - Photo : Jacques PALUT

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

RUSTOL-ALU RA.85 est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)



DURIEU COATINGS S.A. / N.V.  
New Tech Center - Avenue Albert Einstein 2 A  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099