

Teinte à bois avant vitrification

CHROMAFLOOR®



PROPRIÉTÉS

- Fond dur isolant monocomposant. Phase aqueuse.
- Insensible à la lumière. Ne jaunit pas dans le temps.
- Sans odeur.
- Prêt à l'emploi.
- Ralentit la formation de taches sur les bois riches en tanins ou en huile naturelle.
- Existe en 6 teintes :
 - tons bois : ébène, acajou, chêne moyen, noyer.
 - autres tons : gris aspect vieilli, blanc aspect vieilli.
- Teintes miscibles entre elles jusqu'à obtention du coloris souhaité.

FONCTIONS

- S'applique sur bois bruts avant tous types de vitrificateurs en phase aqueuse (VEGAFLOOR® et ULTIMAFLOOR®).
- Renforce la tenue du vitrificateur tout en le teintant. Lui garantit une protection efficace.

DESTINATION

- Parquets, planchers, escaliers intérieurs, neufs ou anciens.
- S'applique sur toutes les essences.

DONNÉES TECHNIQUES

Type de résine	Acrylique haute performance
Teintes	Ébène, acajou, chêne moyen, noyer, gris aspect vieilli, blanc aspect vieilli
Point d'éclair	> 100°C
pH	8.5 ± 0.5
Densité (20°C)	1.02 ± 0.05
Viscosité (Coupe N°4 à 20°C)	13" ± 2 - sauf pour gris et blanc
Classification AFNOR (NF T36005)	Famille 1 - Classe 7b2
Conditionnement	1 litre

RENDEMENT

- Environ 8 à 12 m² par couche au litre.
- Le rendement peut varier en fonction de l'état du support, de son imprégnation ainsi que du matériel d'application.

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Rouleau synthétique microfibre ou spalter (spécial vitrification).

DILUTION

- Prêt à l'emploi.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

- Ce produit est une émulsion acrylique haute performance. L'aspect laiteux est normal et disparaît totalement au cours du séchage.
- Réaliser sur une partie non voyante un test complet jusqu'à vitrification afin de vérifier la teinte finale obtenue.
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
- Enlever les plantes vertes et les fleurs. Déplacer ou recouvrir votre aquarium.
- Le bois doit être propre, sec, non gras et exempt de toute finition avant application (voir § Préparation du support).
- Compatible avec le traitement insecticide et fongicide TMU 84* sur bois brut avant application.

PRÉPARATION DU SUPPORT

24	30	36	40	50	60	80	100	120	150
Gros grains			Grains moyens			Grains de plus en plus fins			

- Afin d'éviter des rayures trop profondes dues au ponçage, effectuer un ponçage test avec une ponceuse à parquet équipée d'un grain n° 40 ou 50.
- Selon le résultat visuel obtenu, poursuivre progressivement avec un grain plus fin jusqu'au n° 80 ou 100 ou bien commencer avec un grain plus gros (grain < 40) pour un sol encrassé et non aplani.
- Utiliser une bordeuse pour les bords, un racloir ou un ciseau à bois pour les angles.

- Si nécessaire combler les fissures < 2 mm avec LIANFLOOR®* et reprendre le ponçage en grain n° 80 ou 100 selon le dernier grain utilisé.
- Terminer avec les ponçages de finition jusqu'aux grains n° 120 à 150 selon l'essence et l'épaisseur de la couche d'usure.

Conseils Durieu :

- Respecter l'échelle de granulométrie ci-avant. Il est recommandé de ne sauter qu'un seul grain à la fois.
- Adapter la pression et la vitesse du ponçage en fonction du grain utilisé, de la nature du bois plus ou moins tendre et de l'épaisseur de la couche d'usure. **Une bonne préparation est essentielle pour l'aspect final de la finition.**
- Toujours dépoussiérer minutieusement avec un aspirateur entre chaque ponçage sans oublier les pièges à poussière (plinthes, radiateurs, tuyaux, rebords de baies vitrées...).
- Parquets anciennement huilés ou cirés : préférer, en premier lieu, un décapage à sec avec CDKP 90* suivi d'un dégraissage avant ponçage (nous consulter).
- Dans tous les cas, se conformer aux normes/DTU en vigueur.

RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

- Ne pas diluer.
- Bien agiter le produit.
- Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à 10°C et supérieure à 25°C.
- Toujours faire un essai préalable de teinte.

APPLICATION

- Appliquer une couche de CHROMAFLOOR® en faisant bien pénétrer le produit.
- Commencer par les bords puis faire toute la surface en travaillant par zones de 2 m sur 2 m.
- Ne pas ouvrir les fenêtres durant l'application pour éviter un séchage trop rapide.
- L'aspect laiteux du produit va très rapidement disparaître pour devenir transparent.
- Pour certains bois tropicaux ou riches en tanins, il est possible d'appliquer deux couches de CHROMAFLOOR® à une heure d'intervalle sans dépasser 8 heures (en fonction de la teinte souhaitée). Cette couche de fond donnera un effet isolant bien supérieur.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- À l'eau dès la fin de l'utilisation.


SÉCHAGE ET RECOUVREMENT (DONNÉES À 20°C ET 50 % D'HYGROMÉTRIE RELATIVE)

- Séchage en 2 heures environ (hors poussière 15/30 minutes). La température ambiante et l'humidité de l'air influent sur le temps de séchage.
- Ne pas laisser un intervalle supérieur à 12 heures entre l'application du CHROMAFLOOR® et la première couche de vitrificateur.
- Ne jamais poncer entre la couche de CHROMAFLOOR® et le vitrificateur.
- Ne pas mélanger avec des teintures solvantées.


CONSERVATION

- 1 an dans son emballage d'origine non ouvert.
- À stocker à l'abri du gel et des températures élevées.


* Produits du même fabricant. Consulter nos fiches techniques et demander les modes opératoires adéquats.




Ébène




Acajou



Chêne moyen



Noyer



Gris aspect vieilli



Blanc aspect vieilli

Environnement préservé - les engagements DURIEU : limitation des substances dangereuses, teneur en COV inférieure à 5 %, maîtrise des risques sur le site de production, performance d'utilisation optimale.

Pour aller plus loin : utiliser le minimum d'eau pour rincer votre matériel puis laisser s'évaporer l'eau afin de pouvoir mettre le résidu sec dans votre poubelle habituelle. Laisser sécher vos chiffons d'essuyage et les éliminer de la même façon.

Ne pas rejeter les résidus à l'égout ou dans les nappes phréatiques et apporter l'emballage vide dans une déchetterie.

La présente notice a pour but de renseigner notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état du support du chantier à entreprendre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès du Service Technique que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Les informations exposées ci-dessus sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.