



EXTÉRIEUR



TEXVERT

SATURATEUR BOIS TENDRES "ASPECT AUTOCLAVE"

Description du produit	TEXVERT est un saturateur pour bois extérieurs "aspect autoclave". Idéal pour résineux.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Protection transparente mate longue durée. • Conserve l'aspect naturel du bois. • Non filmogène - ne s'écaille pas, ne pèle pas dans le temps. • Facile d'emploi. • Maintenance aisée et rapide, sans gommage, ni ponçage, ni décapage.
Destinations	<ul style="list-style-type: none"> • Extérieur. • Terrasses, bardages, portail, volets, brise-vue, jeux de plein air, ... • Bois résineux, autoclaves ou non (Douglas, Mélèze, Épicéa...). • S'applique sur un revêtement propre et exempt de tout revêtement antérieur (ou sur un saturateur OWATROL adapté). • Surfaces horizontales ou verticales. • Ne pas employer sur bois difficilement imprégnables et sur contreplaqué (nous consulter).
Caractéristiques techniques	<p>Finition : Mate. Liant : Résine alkyde. Solvant : Solvant. Densité (à +20°C) : 0,875 ± 0,05. Viscosité : Liquide fluide. Extrait sec : 37 % ± 2. Point d'éclair : Non classé inflammable. Stockage : Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine fermé. Conditionnements : 2,5 l, 20 l. Teinte : </p> <p>Séchage (données à +20°C et 50 % d'humidité relative) : 24/48 heures. Mise en service pour une terrasse : 48/72 heures selon les conditions climatiques. COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/f) : 700 g/l (2010). Ce produit contient max. 555 g/l.</p>
Préparation du support	<p>Instructions générales :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le bois doit être propre, sec (3 jours de temps sec - hygrométrie maxi du bois 18%), sain et préparé dans les règles de l'art selon les normes en vigueur - exempt de poussière, moisissure, taches de graisse et de tout ancien revêtement. • Si le bois présente un glaçage de surface important (ce qui nuit à la pénétration du produit) prévoir une préparation préalable du support (nous consulter). • Sur bois neufs (ou remis à nu) non durables, n'ayant pas reçu de traitement de préservation, il est recommandé d'appliquer au préalable un traitement insecticide, fongicide et anti-bleu en service de type TMU 84*. <p>Bois neufs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour limiter les risques de déformation du bois, notamment pour les bois traités à cœur, appliquer immédiatement après pose du bois une couche de SEASONITE®*. • Après plusieurs mois d'exposition en extérieur (minimum 6 mois) appliquer du TEXVERT. <p>Bois gris, noircis, non traités :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nettoyer le bois au NET-TROL® 200*. • Égrener le bois si nécessaire (grain 100 maxi). <p>Bois gris déjà traités (huilés) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Déshuiler avec le système NET-TROL® 400* + NET-TROL® 200*. • Poncer le bois si nécessaire (grain 100). <p>Bois anciennement peints, lasurés ou vernis :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement alkyde glycérophthalique : décapage avec le système DILUNETT®*(1) + NET-TROL® 200*. • Égrener le bois si nécessaire (grain 100). <p>NB : Après nettoyage, laisser le bois sécher (3 jours de temps sec - hygrométrie maxi du bois 18%). Toujours bien dépoussiérer minutieusement après un égrenage.</p> <p>(1) Ne pas utiliser DILUNETT®* sur bois tanniques. Risque de remontées de tanins.</p>

Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet.
Conseils de pro	<ul style="list-style-type: none"> • Avant de démarrer, vérifier la teinte sur une petite surface. • Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes. • Appliquer entre +5°C et +35°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud. • L'humidité relative sera de l'ordre de 50% pour un séchage optimal. Se conformer aux normes et DTU en vigueur. L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18%. • Ne pas appliquer si du froid ou de la pluie sont attendus dans les 24 heures. • Toujours finir au niveau d'une lame ou d'une rupture naturelle comme une porte ou une fenêtre. • Sur surfaces verticales, il est conseillé de travailler de haut en bas. • Ne pas laisser sécher entre les couches. • En cas d'application au pistolet, lisser avec une brosse au fur et à mesure.
Application	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas diluer. Bien mélanger le produit avant et pendant la mise en œuvre. • Sur support préparé, appliquer une couche généreuse de TEXVERT dans le sens des fibres du bois et sur la longueur totale de la lame en insistant sur les abouts. • Appliquer une seconde couche lorsque l'aspect mouillé du bois disparaît (15 à 30 mn environ). Ne jamais laisser sécher entre les couches. Appliquer "frais sur frais". Renouveler l'opération jusqu'à saturation du support (refus du bois). • Lisser le produit en excès (voire essayer) avant séchage afin d'éviter toutes traces de coulures ou de brillance au séchage : TEXVERT doit être dans le bois et non en surface. • En cas d'application au pistolet, un lissage est toujours recommandé pour améliorer la pénétration et donner un aspect uniforme. <p>NB : Mise en service terrasses, pontons : trafic normal 48/72 heures.</p>
Rendement	<ul style="list-style-type: none"> • 12 à 14 m²/l par couche. • Environ 5 m²/l en système multicouche. <p>Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application.</p>
Maintenance	Lorsque le bois s'éclaircira (délavement dans le temps par les intempéries), passer à la maintenance. Non filmogène, TEXVERT ne nécessite aucun décapage ou ponçage au préalable. Sur bois sec, propre, prévoir une nouvelle application (1 à 2 passes selon l'état du support).
Nettoyage du matériel d'application	White-Spirit. Les chiffons imbibés ne doivent pas être stockés, ni être directement jetés dans une poubelle. Les faire sécher à plat au préalable.
Stockage	Stocker le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.pro et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

* Même fabricant



DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

TEXVERT est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.pro

DURIEU COATINGS S.A. / N.V.
New Tech Center - Avenue Albert Einstein 2 A
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

03/13 - RCS Tours 331 998 484

