



BOIS COLOR

PEINTURE POUR BOIS MAT PROFOND



DESCRIPTION

Protection colorée mate destinée à protéger et à décorer les bardages et les terrasses en bois.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Tous bois : résineux, feuillus, exotiques, thermo chauffés ou transformés (Accoya® et Kebony®).
- Bois bruts neufs ou anciens préparés.

PROPRIÉTÉS

- Excellente durabilité sans écaillage (15 ans en bardage vertical et 5 ans en terrasse horizontale).
- Grande facilité d'application.
- Aspect décoratif mat tendance qui conserve l'aspect naturel du bois.
- S'applique sur tous les bois neufs ou anciens préparés.
- Produit microporeux, il laisse le bois respirer.
- Très haute tenue des couleurs.

FINITION

Mat

FORMAT

1L et 2,5L

USAGE

Extérieur

Édité le 09/07/2024



RAL 9010
Blanc



RAL 9001
Lin



RAL 9006
Alu nacré



-
Gris antique



RAL 7043
Gris carbone



RAL 7045
Gris platine



RAL 7016
Gris anthracite



RAL 9005
Noir



RAL 3003
Rouge basque



RAL 6005
Vert basque



RAL 6021
Vert de gris



RAL 5023
Bleu lointain



RAL 8017
Brun normand

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 4a/7b2 selon norme NFT36-005
Liant	Acrylique/alkyde
Solvant type	Eau
Densité à +20°C	1,19 ±0,06
Viscosité	Brookfield 2000-3000 cps
Extrait sec	49% ±3%
Point d'éclair	Non classé inflammable
Stockage	1 an minimum en emballage hermétique d'origine non entamé. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l (2010). Ce produit contient max. 129 g/l.
Matériel d'application	Brosse, spalter, rouleau poil court ou moyen (selon rugosité support), pistolet Airless
Dilution	Ne pas diluer
Rendement	8 à 10 m ² /l par couche. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application.
Séchage & recouvrabilité	Sec au toucher : 1 heure / Recouvrable : 3 à 4 heures / Sec et dur : 24 à 48 heures.
Nettoyage du matériel	Immédiatement après utilisation à l'eau.
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être propre, sain et sec selon les normes DTU en vigueur.
- L'hygrométrie du bois doit être de 18% maximum (3 jours de temps sec).
- Bien mélanger avant la mise en œuvre.
- Toujours prévoir la quantité de BOIS COLOR nécessaire pour être certain d'achever les travaux.
- Mélanger pour chaque couche les pots entre eux afin d'éviter toute variation de teinte éventuelle.

Bois neufs :

- Procéder au test de la goutte d'eau pour vérifier l'imprégnabilité du bois. Si elle est absorbée immédiatement, vous pouvez appliquer directement le BOIS COLOR.
- Si l'eau a des difficultés à pénétrer, en fonction des essences de bois procéder comme indiqué ci-dessous avant d'appliquer le BOIS COLOR :
 - Bois résineux glacés ou trop humides (autoclaves). Dès la pose du support, appliquer SEASONITE®*. Laisser le bois exposé pendant environ 6 mois.
 - Bois exotiques glacés ou gras : laisser le bois 6 mois aux intempéries (12 mois pour l'Iroko, l'Azobé ou le Padouk).

Bois grisés non traités :

- Dégriser le bois avec le NET-TROL®* pur et rincer soigneusement. Laisser sécher le bois 3 jours de temps sec puis égrener au grain 80 si nécessaire.

Bois gris, noircis anciennement huilés, etc. :

- Déshuiler avec le système AQUANETT®* + NET-TROL®*. Egrener le bois si nécessaire (grain 80).

Bois anciennement vernis, peints ou lasurés :

- Décaper le bois (sauf bois tanniques tels que Chêne, Châtaignier,) avec le système DILUNETT®* + NET-TROL®* et rincer soigneusement. Laisser sécher 2 à 3 jours de temps sec. Egrener le bois si nécessaire (grain 80).
- Pour les bois tanniques, procéder par ponçage ou à l'aide d'un décapant à sec (nous consulter).

En cas d'égrenage ou de ponçage, veiller à un dépoussiérage soigneux du support.

APPLICATION

- Température d'application : entre +10°C et 30°C.
- Appliquer une couche fine de BOIS COLOR et laisser sécher 4 heures (température 20°C, humidité relative 50%).
- Appliquer une seconde couche fine de BOIS COLOR.
- En cas d'application au pistolet, prévoir un lissage au spalter afin d'éviter les coulures et favoriser la pénétration dans le bois. Le produit est parfaitement sec et dur après 24 heures. Prévoir 4 à 7 jours selon conditions atmosphériques avant la mise en service des surfaces au sol (terrasses, pontons...) pour un trafic léger.

*Même fabricant. Consulter le fiche technique.

ENTRETIEN

Les surfaces les plus exposées aux intempéries ou aux passages fréquents vont se marquer plus rapidement. Dans le cas d'un entretien courant, nettoyer le support avec le SOAPCLEAN®* puis appliquer 1 ou 2 couches de BOIS COLOR de manière uniforme.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 09/07/2024.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Chaussée de Huy, 368
1325 Chaumont-Gistoux - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70