



COMPENSYL

FLUIDE HYDROLIQUE

DESCRIPTION

COMPENSYL permet de transmettre rapidement l'énergie de la pompe aux récepteurs. De plus il assure la lubrification des composants métalliques.

SUPPORTS DE DESTINATION

Liquide spécial minéral pour :

- Circuits hydrauliques.
- Amortisseurs.
- Crics et bennes.
- élévateurs.

PROPRIÉTÉS

- Tenue exceptionnelle de la viscosité en fonction de la température.
- Neutralité totale à l'égard des métaux, garnitures, joints en fibre ou caoutchouc synthétique (point d'aniline : 91°C).
- Teneur en soufre nulle.
- Protection contre la corrosion.
- Résistance exceptionnelle à l'oxydation et au cisaillement : absence de dépôts après de longs mois d'utilisation.
- Propriétés extrême-pression et anti-usure satisfaisant aux exigences les plus sévères.
- Excellent pouvoir lubrifiant limitant au maximum les frottements.
- Additif "Anti-Foaming" empêchant la formation de mousses nuisibles au bon fonctionnement des systèmes hydrauliques.
- Désaération très rapide.

FINITION
NC

FORMAT
2L - 5L

USAGE
Intérieur/Extérieur

MATÉRIEL
Pinceau - Pistolet
Trempage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Odeur	Neutre
Densité	0.86 +/- 0.05 à 20°C
Viscosité	Viscosité (cSt) : 50,2 à 20°C / 20,9 à 40°C / 4,24 à 100°C. Grade ISO : 22. Indice de viscosité : 107 (NF T 60-136).
Point d'écoulement	-36°C autorisant son emploi à très basse température.
Plage d'utilisation	De - 25 à + 65°C
Aspect	Liquide ambré
Point d'inflammabilité (V.O)	+197°C évitant tout danger d'emploi aux températures normales d'utilisation ainsi que les pertes dues à une évaporation du produit
Point éclair	166°C
Dilution	Prêt à l'emploi
Nettoyage du matériel	White-Spirit. Les chiffons imbibés ne doivent jamais être jetés directement à la poubelle. Les faire sécher à plat au préalable.
Stockage	Minimum 2 ans en emballage d'origine non entamé. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Date d'édition : 07/2024

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Chaussée de Huy, 368
1325 Chauvin-Gistoux - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70