



OIL CLEANER

DÉSHUILEUR DÉCRASSANT

PROPRIÉTÉS

- Élimine en profondeur et sans effort (par simple rinçage à l'eau) toutes les huiles noircies. Les rend solubles à l'eau. 5-10 minutes suffisent.
- Nettoie aussi les taches de gras et de carburant incrustées dans l'antidérapant ou le polyester.
- Déglace les bois neufs (nous consulter pour un mode opératoire).
- Doit être neutralisé avec DECK CLEANER*

SUPPORTS DE DESTINATION

- Extérieur
- Tous bois hors bois tanniques*.
- Vertical/horizontal.

DESCRIPTION

Élimine en profondeur toutes les huiles, taches de graisse.

Nettoyant dégraissant destiné à la préparation et à la mise à nu des supports bois avant finition de type saturateur.



FINITION
Brillant

FORMAT
1L - 2,5L - 10L

USAGE
Extérieur.

Edité le 22/05/2023

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Densité	1.03 +/-0.05
pH	>12
Viscosité	Gélifié
Matériel d'application	Pinceau, rouleau, brosse à encoller.
Nettoyage d'outils	Eau
Dilution	Ne pas diluer
Rendement	5 à 6 m ² /l.
Stockage	Minimum 18 mois dans son emballage hermétique d'origine clos. Stocker le produit à l'abri de l'humidité, des températures élevées. Ne pas stocker le produit restant dans un emballage métallique.

RECOMMANDATIONS

- Protéger les parties qui ne seront pas traitées, en particulier les pièces en aluminium.
- Dégager la surface et retirer tout objet ou saleté de la surface à traiter.

APPLICATION

- Se munir de gants en caoutchouc et d'une protection adéquate.
- Toujours procéder à un essai préalable sur une petite zone.
- Appliquer une couche épaisse de OIL CLEANER sur la surface à déshuiler. Sur une grande surface, travailler par zones successives.
- Laisser agir le produit 5-10 minutes, 15 min au maximum. Les conditions météo (température ou taux d'humidité) peuvent influencer sur le temps d'action nécessaire au produit.
- Rincer à grande eau au jet ou au nettoyeur basse pression (maxi 50 bars se tenir à bonne distance du support). Le support est déshuilé.
- Immédiatement sur bois mouillé, neutraliser au DECK CLEANER* (étape indispensable).
- Dans certain cas, il se peut que des traces d'huile persistent notamment au cœur du bois. Renouveler alors une fois l'application, accompagner le rinçage d'un léger frottement à l'aide d'une brosse nylon.
- Après séchage complet du support (minimum 3 jours selon météo), égrener le bois si nécessaire au grain 100 puis dépoussiérer.

* Sauf Chêne et Châtaignier. Précautions à prendre sur le Red Cedar.

**Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Date d'édition : 22/05/2023

Owatrol est une marque

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Codart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Retrouvez toutes nos solutions sur owatrol.com
Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70