



DESCRIPTION

OWATROL® E-B est un additif en phase aqueuse qui, une fois additionné à une peinture acrylique ou vinylique, permet une application aisée sur des fonds particulièrement instables (plâtre qui farine, mur à la chaux, ancienne pliolite ou badigeon...). Peut également s'employer pur pour bloquer un fond difficile (aluminium, cuivre...) avant mise en peinture.

SUPPORTS DE DESTINATION

- S'additionne directement aux peintures acryliques et vinyliques... en première couche.
- Peut s'utiliser pur.

PROPRIÉTÉS

- Fixe les fonds farineux, poreux et réduit le risque d'écaillage de la finition.
- Bloque et isole le support (plafond) des diverses taches/traces d'eau, de suie, de fumée à la suite d'un sinistre ou à un incident.
- Isole les taches de tanin, permet de repeindre des poutres en chêne aisément.
- Évite l'oxydation des métaux non ferreux (cuivre), empêche le développement du vert de gris.
- Donne de l'opacité à un blanc moyennement couvrant.
- Optimise l'adhérence entre la première et la deuxième couche de finition.
- Permet de repeindre directement sur un mur laqué, du PVC, de l'aluminium...
- Gain de temps, s'additionne directement à la peinture en première couche soit 2 couches en une seule.
- Économique, il permet de réutiliser les restants de pots comme fixateur de fonds universel.

FINITION
NC

FORMAT
1L - 2,5L - 10L

USAGE
Intérieur/Extérieur

MATÉRIEL
Pinceau - Rouleau - Pistolet

CARACTÉRISTIQUES

Classification	Famille I classe 4a/7b2 selon norme NFT36-005
Liant	Acrylique et alkyde
Solvant type	Eau
Odeur	Sans odeur
Monocomposant/bicomposant rapport de mélange	Monocomposant
pH	8-9
Densité	0.95 +/-0.05 à 20°C
Viscosité	Gel fluide : 1250-1500 cps
Extrait sec	38% +/-2%
Aspect	Liquide blanc
Point d'éclair	Non classé inflammable
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) 750 g/l (2010). Ce produit contient maximum 220 g/l.
Matériel d'application	Idem à celui conseillé sur le pot de peinture avec laquelle OWATROL® E-B sera additionné.
Dilution	Ne pas diluer
Rendement	6 m ² par litre
Séchage & recouvrabilité	Se reporter aux prescriptions du fournisseur de peinture d'origine. Pur : Recouvrable en 4 heures (température ambiante + 20°C, hygrométrie relative 50 %).
Nettoyage du matériel	Eau + détergent.
Stockage	Minimum 1 an en emballage d'origine non entamé. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Mélangé à la peinture, OWATROL® E-B s'applique sur un support sec, propre, sain et préparé (dégraissé, poncé...) dont l'utilisation, la nature, la qualité les traitements et la préparation sont conformes aux normes et DTU en vigueur et aux indications inscrites sur le pot de peinture avec laquelle OWATROL® E-B sera additionné.

La reconnaissance et la préparation du support sont de la responsabilité de l'apporteur.

APPLICATION

- Procéder à un essai de compatibilité entre OWATROL® E-B et la peinture. Le mélange doit être homogène.
- Nous recommandons de procéder au mélange dans un nouveau contenant.
- Mélanger la peinture seule dans un premier temps puis ajouter OWATROL® E-B. Mélanger de nouveau.
- Température d'application comprise entre + 5°C et + 30°C.
- Utiliser OWATROL® E-B en addition seulement dans la première couche.
- Ne convient pas aux peintures alkydes/glycéro. Utiliser dans ce cas-là RUSTOL-OWATROL®* (nous consulter).

Ne pas utiliser non plus en mélange avec un vernis acrylique transparent.

Pourcentage d'OWATROL® E-B à additionner à 1 litre de peinture :		
Surfaces jamais peintes	Saines et stables	30 % OWATROL® E-B
	Poreuses ou farineuses	50 % OWATROL® E-B
Surfaces déjà peintes	Stable	25 % OWATROL® E-B
	Stable, anciennement peintes aux silicates ou avec une pliolite®, avec une laque...	30 % OWATROL® E-B
	Farineuses	50 % OWATROL® E-B
	Ancien vernis en bon état	10 % OWATROL® E-B
Surfaces instables ou en mauvais état		50 % OWATROL® E-B
Surfaces spécifiques	Bois	50 % OWATROL® E-B
	Non poreuses : plastique, verre, papier peint vinyle...	10 % OWATROL® E-B

Les proportions d'OWATROL® E-B peuvent varier en fonction du support, de son état et du mode d'application. Aussi les pourcentages ci-dessus sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de Durieu S.A.

Appliquer le mélange selon les recommandations et prescriptions définies par le fabricant de la peinture utilisée.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

*Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

Date d'édition : 07/2024

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Chaussée de Huy, 368
1325 Chauvin-Gistoux - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70