



RUSTOL-OWATROL® 92 BIOSOURCÉ

PRIMAIRE ET VERNIS ANTICORROSION
TRANSPARENT



DESCRIPTION

Le RUSTOL-OWATROL® 92 est un vernis solvanté à base de résines alkydes et d'huile végétale. Sa formule est optimisée pour intégrer des matières premières biosourcées et éco-responsables tout en conservant les performances historiques du RUSTOL-OWATROL® classique.

Sa grande fluidité lui confère également d'excellentes propriétés de primaire.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Métaux ferreux et non ferreux.
- Plastiques**, verre, bois, ...
- Anciennes peintures.

PROPRIÉTÉS

- Antirouille transparent à grand pouvoir mouillant.
- Chasse l'air et l'humidité du support.
- Applicable directement sur la rouille saine.
- Forme un film protecteur, isolant et souple.
- Base d'accrochage pour tous types de supports.
- Utilisation facile, sans sablage ni ponçage.
- Décoratif, il conserve l'aspect rouillé des supports tout en les protégeant.

FINITION	FORMAT	USAGE	MATÉRIEL
Satin ou brillant	Aérosol 300ML Pot de 1L	Intérieur/Extérieur	Pinceau - Chiffon Rouleau - Pistolet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I Classe 4a selon norme NFT 36-005
Liant	Résines alkydes et huiles végétales
Solvant type	White-spirit
Odeur	Caractéristique
Densité	0.84 +/- 0.05
Viscosité	100" +/-5" coupe ISO 3 à 20°C
Extrait sec	59% +/-2 %
Brillance	>70% à 60° (la brillance peut varier en fonction du support et de la quantité déposée).
Point d'éclair	>62°C
Biodégradabilité (OCDE 301F-28 jours)	59%
Matériel d'application	Pinceau, chiffon.
Dilution	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer
Rendement	20 m ² /litre. Le rendement pratique varie en fonction du type d'utilisation, de l'état de surface, de l'absorption du support ainsi que du mode d'application
Séchage & recouvrabilité	Hors poussière : Environ 2 à 3 heures Sec au toucher : Environ 9 heures Recouvrable : Environ 24 heures
Nettoyage du matériel	White-Spirit biosourcé ou non. Les chiffons imbibés ne doivent pas être stockés, ni être directement jetés dans une poubelle. Les faire sécher à plat au préalable.
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- **Surfaces neuves peu oxydées ou décapées mécaniquement :**
 - Nettoyer et dégraisser soigneusement (alcool, acétone).
- **Surfaces anciennement peintes et rouillées :**
 - Éliminer par brossage métallique les écailles de vieilles peintures et les particules de rouille non adhérentes.
 - Affiner avec une paille de fer ou laine d'acier.
 - Nettoyer et dégraisser soigneusement (alcool, acétone).

APPLICATION

Ne pas appliquer par une température ambiante et/ou une température du support inférieure à + 5°C ou supérieure à + 30°C.

- **Surfaces neuves peu oxydées ou décapées mécaniquement :**
 - Appliquer en impression une fine couche de RUSTOL-OWATROL® 92 pur.
 - Après séchage, contrôler que les surfaces sont uniformément brillantes et protégées.
- **Surfaces anciennement peintes et rouillées :**
 - Appliquer en impression une fine couche de RUSTOL-OWATROL® 92 Avant séchage, éliminer les écailles de rouille ou de peinture non adhérentes qui se seraient détachées. Retoucher localement.
 - Après séchage, contrôler que les surfaces sont uniformément brillantes. Recouvrir avec une couche peinture à liant gras (glycéro par exemple type RUSTOL DÉCO*, PID 60*, ...).

RUSTOL-OWATROL® 92 peut être recouvert par toutes les peintures de finition à liant gras type glycérophtalique ou à base de résines alkydes-uréthanes. Dans le cas de peinture glycérophtaliques en phase aqueuse, prévoir 5 jours de séchage à 20°C - 50% HR. Ne peut pas être recouvert par des peintures acryliques, bicomposants ou à séchage rapide.

ENTRETIEN

Dès réapparition de la rouille.

La perte de brillance peut être signe de la nécessité d'un entretien. L'entretien se fait avec le RUSTOL-OWATROL® 92.

Ne pas nettoyer avec des produits corrosifs.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 07/2024.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70