



RUSTOL-PRIMER AP.60

PRIMAIRE ANTIROUILLE TEINTÉ

DESCRIPTION

RUSTOL-PRIMER AP.60 est un primaire et à base de RUSTOL-OWATROL®* qui stoppe et stabilise la rouille durablement.

Polyvalent, il s'applique sur différents supports : métal, bois, PVC...

SUPPORTS DE DESTINATION

- Tous supports :
 - Bois, PVC, carrelage, fibrociment...
 - Métaux ferreux et non ferreux : galva, alu, zinc...
- Extérieur : grilles, balcons, meubles de jardin, volets, vérandas, structures métalliques diverses...
- Intérieur : portes, huisseries, meubles, radiateurs, tuyauteries...

PROPRIÉTÉS

- Assure une protection antirouille renforcée.
- S'applique directement sur la rouille saine et sur métaux peu oxydés.
- Protection UV renforcée. Film souple non cassant.
- Résiste aux températures jusqu'à + 175°C en pointe.
- Peut-être recouvert par des peintures à liant gras/glycérophthaliques/alkydes-uréthanes, alkydes monocomposant.
- Prêt à l'emploi.

FINITION

Mat

FORMAT

0,75L - 2,5L
20L

USAGE

Intérieur
Extérieur



(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Existe en 4 teintes miscibles entre elles



Blanc



Gris



Noir



Brun-
rouge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I, classe 4a selon la norme NFT36-005
Liant	alkydes
Solvant type	White Spirit
Odeur	Solvant
Monocomposant/bicomposant	Monocomposant
Densité	1.2 +/- 0.05 à 20°C
Viscosité	200-250 Cp selon teinte
Extrait sec	66 % ± 5.
Brillance	25 +/-5
Aspect	Lisse
Point d'éclair	> 60°C.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500g/l (2010). Ce produit contient max. 430 g/l.
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet.
Dilution	Prêt à l'emploi
Rendement	12-16 m ² /l par couche. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application.
Séchage & recouvrabilité	Hors poussière : 6 à 8 heures - Recouvrable en 24/48 heures. Variation selon la température ambiante, l'humidité relative de l'air et la teinte.
Nettoyage du matériel	White-Spirit
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine non entamé. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être préparé, propre, sec et non gras. Respecter les règles DTU en vigueur.
- Sur surfaces peu/fortement oxydées et/ou anciennement peintes, éliminer au préalable les parties non adhérentes de rouille ou de peinture.
- Appliquer entre + 5°C et + 30°C. Ne pas appliquer sur un support très chaud.
- Lors d'une application sur bois, l'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18 % selon DTU en vigueur.
- Surfaces neuves : nettoyage et/ou dégraissage avant application.
- Surfaces oxydées : brossage métallique léger pour éliminer toute partie rouillée non adhérente.
- Surfaces anciennement peintes et oxydées : il est recommandé d'appliquer une couche de RUSTOL-OWATROL®* pur avant application.
- Surfaces métalliques non ferreuses : bloque toutes les corrosions (zinc, alu, cuivre...). Sur zinc et acier galvanisé ne nécessite pas de dérochage. Procéder à un nettoyage et/ou dégraissage avant application.

APPLICATION

- Bien remuer avant et pendant la mise en œuvre pour maintenir les pigments en suspension.
- En cas d'application au pistolet et suivant le type de buse utilisé, additionner de 5 à 20 % de RUSTOL-OWATROL®* au RUSTOL-PRIMER AP.60 pour l'amener à la viscosité souhaitée.
- Appliquer directement après préparation une à deux couches de RUSTOL-PRIMER AP.60.
- Il peut être recouvert par toute peinture à liant gras glycérophthalique ou alkyde-uréthane monocomposant type RUSTOL-DÉCO*.

*Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Les chiffons imbibés ne doivent jamais être jetés tels quels et directement à la poubelle ; les faire sécher à plat au préalable. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Date d'édition : 07/2024

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Chaussée de Huy, 368
1325 Chaumont-Gistoux - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70