







BUITEN



OP WATER-
BASIS

PCD 91

KOPSHOUTBESCHERMER VOOR DRUKGEÏMPREGNEERD HOUT

Productbeschrijving	<ul style="list-style-type: none"> • Hoog bevochtigingsvermogen. Uitstekende impregnering van het zaagvlak. • Niet filmvormend. • Gebruiksklaar. • Product op waterbasis. • Gemakkelijk verwerkbaar.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • PCD 91 is een beschermende behandeling voor drukgeïmpregneerd hout (klasse 3 en 4) speciaal geschikt voor de zaagvlakken en in het atelier en op de bouwplaats uitgevoerde aanpassingen. PCD 91 wordt aangebracht vóór alle andere houtbeschermingsproducten. • Vormt een bescherming tegen houtrot, insecten en mossen, ook in besloten en vochtige ruimtes.
Toepassingen	<p>Voor alle drukgeïmpregneerd hout.</p>
Technische kenmerken	<p>Vorm: Groene vloeistof. Bindmiddel: Acrylharsen. Densiteit (bij 18°C): 1,01 ± 0,1. Vastestofgehalte: 7% ± 1. Vlampunt: > 100°C. pH: 8 ± 0,5. Viscositeit bij 23°C (ISO 3): 97" ± 5. Verpakkingen: 1 liter, 2,5 liter en 10 liter. Kleuren:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> Groen Autoclave</div> <div style="text-align: center;"> Bruin</div> <div style="text-align: center;"> Bruin</div> <div style="text-align: center;"> Kaki</div> </div>
Gereedschap	<p>Borstel, rol, verspuiten of dompelen.</p>
Verdunning	<p>Niet verdunnen.</p>
Algemene aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none"> • Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan 5°C of hoger dan 35°C. • De voorschriften van de firma DURIEU in acht nemen. • Een gedetailleerde gebruiksaanwijzing is op verzoek verkrijgbaar bij de Technische Dienst.
Verwerkingsadvies	<ul style="list-style-type: none"> • Niet verdunnen. • Voor gebruik voorzichtig omroeren, het product kan schuimen. • Nagaan of het hout schoon en in originele staat is (zonder afwerklaag).
Verwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Plaatselijk bijwerken: <ul style="list-style-type: none"> - Een royale laag PCD 91 uitstrijken op de betrokken delen. - Eventuele aflopers afvegen. • Voor grote zaagvlakken: <ul style="list-style-type: none"> - Mogelijkheid om de betrokken zone gedurende 5 minuten te dompelen. - Het product laten uitdruipen.

Alle hierbij opgegeven inlichtingen hebben uitsluitend een indicatieve waarde. De fabrikant kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, gezien hij geen controle heeft over de manier waarop zijn producten worden gebruikt en aangebracht.

Rendement	5 tot 7 m ² /liter. Het praktische rendement hangt af van het soort gebruik, de staat van het oppervlak, de zuigkracht van de ondergrond en van het materiaal waarmee het product wordt aangebracht.
Droogtijd en overschilderbaarheid	<p>Droogtijd: 48 uur bij 22°C. Het is van belang dat de droogtijd wordt gerespecteerd omdat de actieve stoffen zich aan het hout moeten hechten.</p> <p>Overschilderbaarheid: PCD 91 is een wachtproduct en vervangt in geen enkel geval het afwerkingsproduct.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na 48 uur drogen wordt aanbevolen om nieuw drukgeïmpregneerd hout te behandelen met SEASONITE® *om te voorkomen dat het grijs wordt, gaat barsten of kromtrekken als gevolg van een plotse blootstelling aan zon, regen of vorst. • PCD 91 is, na voorbehandeling met SEASONITE®*, overschilderbaar met alle afwerkingsproducten van OWATROL/DURIEU. Kan ook met alle eencomponent- of tweecomponentenproducten worden afgewerkt.
Reiniging gereedschap	Gereedschap reinigen met water.
Houdbaarheid	Minstens 3 jaar in ongeopende originele verpakking. In gesloten oorspronkelijke verpakking bewaren en beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.
Veiligheid	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.pro en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.

* Zelfde fabrikant



Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

PCD 91 is een merk van



OWACHEM B.V.

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl