



# OWATROL®-PRIMER AP.60

## ROESTWERENDE MATTE PRIMER EN LAK VOOR ALLE ONDERGRONDEN

### Productbeschrijving

OWATROL®-PRIMER AP.60 is een matte primer en lak in één, voor alle ondergronden, op basis van OWATROL® OIL\*, een product dat roest op duurzame wijze stopt en stabiliseert. Toepasbaar op diverse ondergronden: metaal, hout, pvc...

### Eigenschappen

- Zorgt voor een sterke en decoratieve roestbescherming.
- Kan direct op roest en op licht geoxideerde metalen worden aangebracht.
- Versterkte uv-bescherming. Soepele film die niet barst.
- Bestand tot + 175°C.
- OWATROL®-PRIMER AP.60 is overschilderbaar met olie- of alkydverven, alkyd-urethaanverven, eencomponent-alkydverven.
- Gebruiksklaar.
- Wit kan worden aangekleurd met een universeel pigment (contacteer ons).

### Toepassingen

- Alle ondergronden:
  - Hout, pvc, tegels, vezelcement...
  - Ferro- en non-ferrometalen: gegalvaniseerd staal, aluminium, zink...
- Buiten: hekken, balkons, tuinmeubels, luiken, veranda's, allerlei metalen structuren...
- Binnen: deuren, lijstwerk, meubels, radiators, leidingen...

### Technische kenmerken

**Afwerking:** Mat/zijdeglanzend.

**Bindmiddel:** Alkydharsen.

**Oplosmiddel:** Solvent.

**Soortelijk gewicht:** 1,200 ± 0,05.

**Viscositeit:** Dikvloeiende verf.


**Vastestofgehalte:** 66% ± 5.

**Vlampunt:** > 60°C.

**Houdbaarheid:** Minstens 2 jaar in hermetisch afgesloten originele verpakking.

**Verpakkingen:** 0.5 l, 1 l, 2.5 l en 20 l.

**Kleuren:** Bestaat in vier onderling mengbare kleuren.



**Droogtijd:** 6 à 8 uur afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de relatieve vochtigheid en de kleur. Overschilderbaar na 24/48 uur (temperatuur + 20°C, relatieve vochtigheid 50%).

**VOS:** EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 430 g/l.

### Vorbereiding van de ondergrond

- De ondergrond moet voorbereid, schoon, droog en ontvet zijn. De geldende technische voorschriften naleven.
- Op licht/sterk geroeste of al geverfde oppervlakken, eerst de loszittende roest- of verfdeeltjes verwijderen.

### Verwerkingsmateriaal

- Borstel.
- Rol.
- Verfspuit.

## Verwerkingsadvies

- Goed roeren voor en tijdens het gebruik met het oog op een homogene vermenging van de pigmenten.
- Niet verdunnen.
- Bij verwerking met verfspuit, afhankelijk van de gebruikte nozzle, 5 tot 20% OWATROL® OIL\* aan de OWATROL®-PRIMER AP.60 toevoegen, tot de verf de gewenste viscositeit heeft.
- Verwerken bij + 5°C tot + 35°C. Niet aanbrengen op oppervlakken die zeer warm zijn.
- Volgens de geldende technische voorschriften mag het vochtgehalte van het hout maximaal 18% bedragen.

## Verwerking

Als primer wordt de verf in één laag aangebracht, als afwerklaag in een of twee lagen. Goed laten drogen tussen de lagen.

**Nieuwe oppervlakken:** direct 1 à 2 lagen OWATROL®-PRIMER AP.60 aanbrengen.

**Licht geroeste oppervlakken:** lichtjes afborstelen met een staalborstel en vervolgens 1 tot 2 lagen OWATROL®-PRIMER AP.60 aanbrengen.

**Sterk geroeste oppervlakken:** behandelen zoals licht geroeste oppervlakken maar voor de eerste laag 5 tot 20% OWATROL® OIL\* toevoegen aan OWATROL®-PRIMER AP.60.

**Geroeste geschilderde oppervlakken:** het is aanbevolen om voor de eerste laag OWATROL®-PRIMER AP.60 een pure laag OWATROL® OIL\* aan te brengen.

**Non-ferrometalen:** blokkeert alle vormen van corrosie (zink, aluminium, koper...).

Zink en gegalvaniseerd staal hoeft niet eerst gezuiverd te worden. Verwerking: zie 'Nieuwe oppervlakken'.

**Houten oppervlakken:** contacteer ons, afhankelijk van de houtsoort en de staat van de ondergrond.

## Rendement

- 16 m<sup>2</sup>/l per laag.

Het praktische rendement hangt af van het type, de staat en de absorptie van de ondergrond en van de manier waarop het product wordt aangebracht.

## Reiniging materiaal

White spirit.

## Opslag

Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

## Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.

\* Zelfde fabrikant



Al onze producten en oplossingen vindt u op:

**[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)**

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

OWATROL®-PRIMER AP.60 is een merk van



OWACHEM B.V.

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : [info@owachem.nl](mailto:info@owachem.nl) / [www.owachem.nl](http://www.owachem.nl)