



CHOUKROUT

VEZELVERSTERKTE POLYESTERPLAMUUR

Productbeschrijving	Voor het vullen en repareren van beschadigde oppervlakken waar een hoge mechanische sterkte vereist is.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">• Tweecomponentenplamuur op basis van polyester en versterkt met glasvezels voor het repareren van gaten in allerlei ondergronden.• Hecht uitstekend op de meeste ondergronden: metaal, aluminium, hout, steen, polyester...• Zeer gemakkelijk verwerkbaar - vlot schuurbaar.• Zeer goed bestand tegen water, petroleum, benzine, verdunde zuren en alkaliën.• Overschilderbaar met alle verfsystemen (een- of tweecomponenten).• Zeer schokbestendig.
Toepassingen	<ul style="list-style-type: none">• Binnen / buiten – Horizontaal / verticaal• Hecht op ferro- en non-ferrometalen (aluminium, koper, lood...), hout, beton, steen, marmer, vezelcement, gres, mozaïek, pvc, polyester, ABS...
Praktische voorbeelden	<ul style="list-style-type: none">• Auto / Mobilehome: roestgaten in carrosserie, gescheurde plaat, grote holtes, gaten, deuken, barsten, uitplamuren, koetswerk, tank, radiator, batterijbak van accu's.• Caravan: reparaties aan de carrosserie, afdichting.• Boten: scheepsrompen en dekken in hout, metaal of polyester, bescherming tegen roest.• Bouw: verankering en reparatie van scheuren in beton, baksteen, betonsteen, afdichting van tanks in metaal, beton of polyester, leidingen.• Landbouw: tanks, bakken, reservoirs, regenputten, drinkbakken, kuipen, tractoren en landbouwmachines.• Centrale verwarming: leidingen, radiatoren, verwarmingsketel, pomp, thermische isolatie.• Sanitair: toevoer- en afvoerbuizen, koppelingen, sifons, wc-spoelbakken, wastafels, gootstenen, badkuipen.• Daken: dakbedekking, regenpijpen, dakgoten, ramen, dakramen.• Hang- en sluitwerk: ijzeren hekken, poorten, metalen gordijnen, rolluiken, smeedijzer.• Gietwerk: luchtbellen, gietfouten, materiaal fouten, mallen.
Technische kenmerken	<p>Kleur: Groen. Bindmiddel: Polyesterhars. Verharder: Benzoylperoxide. Houdbaarheid: 12 maanden. Hittebestendig: tot 120°C. Verpakkingen: 300 g - 600 g.</p>
Gereedschap	Plamuurmes.

Verwerking

• **Verwerkingsadvies:**

De ondergrond moet schoon, droog en ontvet zijn en vrij van stof en roest. Ook alle resten van roest en oude vernis- of verflagen verwijderen. De ondergrond moet zo ruw mogelijk zijn.

• **Het product aanmaken:**

2% verharder bij het plamuur voegen, voor een afbindtijd van 10 minuten.

Bij koud weer de hoeveelheid verharder verhogen en bij warm weer de hoeveelheid verharder verminderen.

De hoeveelheid verharder is bepalend voor de afbindtijd maar heeft geen invloed op de uiteindelijke uitharding.

Voorbeeld van een gemiddelde hoeveelheid: een 'koffieboon' verharder voor een 'noot' plamuur CHOUKROUT.

• **Verwerking:**

Het plamuur CHOUKROUT en de verharder goed vermengen. Met behulp van een plamuurmes de beschadigde delen vullen met het mengsel.

De dikte aanbrengen die nodig is voor de reparatie. De uitharding gebeurt gelijkmatig en zonder krimp. De reparatie kan in één keer gebeuren. Na uitharding kan het oppervlak machinaal geschuurd worden.

• **Na gebruik:**

Het gereedschap onmiddellijk reinigen.

Het resterende mengsel van plamuur/verharder niet meer bij de plamuur in de pot voegen.

Reiniging gereedschap

Met solventreinigers zoals aceton, ethylacetaat of soortgelijke producten.

Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.

Datum van uitgifte

05.2015



Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

CHOUKROUT is een merk van



OWACHEM B.V.

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl