



INTÉRIEUR



# LIANFLOOR®

## LIANT D'EMPÂTAGE POUR JOINTS/FISSURES

<b>Description du produit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toutes essences.</li> <li>• Séchage rapide.</li> <li>• Sans odeur.</li> <li>• Se prête parfaitement au ponçage.</li> <li>• Ne jaunit pas et n'altère pas la teinte du bois.</li> <li>• Conserve une élasticité optimale dans le temps.</li> </ul>
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garnisseur acrylique pour joints, fissures, trous ou défauts n'excédant pas 2 mm d'écart.</li> <li>• S'utilise en mélange avec la sciure issue d'un ponçage (grains n° 80 à 100).</li> <li>• Empêche le collage des lames par le vitrificateur. Les joints gardent ainsi leur rôle d'amortisseur.</li> </ul>
<b>Destinations</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parquets, planchers, escaliers intérieurs, neufs ou anciens.</li> <li>• Compatible avec le fond incolore ou teinté PRIMAFLOR®*, les vitrificateurs et saturateurs de la gamme DURIEU, les huiles et autres vernis (compatibles avec les liants acryliques).</li> <li>• S'utilise sur toutes les essences.</li> </ul>
<b>Caractéristiques techniques</b>	<p><b>Type de résine :</b> Acrylique styrénée.  <b>Teinte :</b> Incolore après séchage.  <b>Point d'éclair :</b> &gt; 100°C.  <b>pH :</b> 8 ± 0.5.  <b>Densité (20°C) :</b> 1.01 ± 0.02.  <b>Conditionnements :</b> 1 litre et 2,5 litres.  <b>COV :</b> Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max. 26 g/l COV.</p>
<b>Matériel d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spatule ou couteau à enduire et un seau pour la préparation du mélange.</li> <li>• Prévoir du matériel inoxydable pour ne pas altérer les nuances du bois.</li> </ul>
<b>Dilution</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prêt à l'emploi pour être mélangé avec de la sciure de ponçage.</li> <li>• Mélanger environ 20% de sciure avec LIANFLOOR®.</li> <li>• Ne pas diluer avec d'autres produits y compris de l'eau.</li> <li>• Après le mélange, si la pâte paraît trop épaisse, il est possible de réajuster la viscosité en y ajoutant directement LIANFLOOR®.</li> </ul>
<b>Recommandations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bien agiter LIANFLOOR® avant son mélange avec la sciure de bois.</li> <li>• Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à 15°C et supérieure à 25°C.</li> <li>• Le bois doit être propre, sec, non gras et exempt de toute finition avant application.</li> <li>• Compatible avec le traitement insecticide et fongicide TMU 84* sur bois brut, avant le processus complet de vitrification.</li> <li>• Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.</li> <li>• Dans tous les cas se conformer aux normes/DTU en vigueur.</li> </ul>
<b>Application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mélanger LIANFLOOR® avec la sciure du dernier ponçage dans un seau inox ou directement sur le sol afin de réaliser la pâte de garnissage.</li> <li>• Appliquer le mélange à l'aide d'une spatule ou d'un couteau à enduire en inox.</li> <li>• Une fois sec, si le garnissage se rétracte (joints creux), renouveler l'opération sans ponçage entre les 2 couches.</li> <li>• Poncer la partie traitée (grain n° 80 ou 100).</li> <li>• Aspirer minutieusement le support après chaque ponçage.</li> <li>• Poursuivre les différentes étapes du processus de vitrification.</li> </ul>

<b>Rendement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le rendement peut varier en fonction de l'état du support, l'espace à combler et le nombre d'applications.</li> </ul>
<b>Nettoyage du matériel d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>À l'eau dès la fin de l'utilisation.</li> </ul>
<b>Séchage</b> (données à 20°C et 50 % d'hygrométrie relative)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Séchage environ 2 heures selon les conditions ambiantes et la largeur des joints.</li> </ul> <p>ATTENTION : Ce produit est en phase aqueuse : une hygrométrie élevée et l'absence d'aération prolongent sensiblement son temps de séchage.</p>
<b>Stockage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum 1 an dans son emballage d'origine non ouvert.</li> <li>À stocker à l'abri du gel et des températures élevées.</li> </ul>
<b>Sécurité</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site <b>www.owatrol.pro</b> et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

\* Même fabricant



Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

03/13 - RCS Tours 331 998 484

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS S.A. / N.V.  
New Tech Center - Avenue Albert Einstein 2 A  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

LIANFLOOR® est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :  
**www.owatrol.pro**

