



INTERNI



ALL'ACQUA

OLÉOFLOOR® CLASSIC

OLIO POLIURETANICO AD ALTE PRESTAZIONI - FINITURA LEGNO BAGNATO

<p>Descrizione del prodotto</p>	<p>OLÉOFLOOR® CLASSIC è un prodotto all'acqua arricchito con oli vegetali e resine poliuretaniche per garantire una finitura di aspetto legno bagnato e ad alta resistenza a qualunque pavimento in legno. OLÉOFLOOR® CLASSIC esalta la naturale bellezza del legno e, grazie alle sue eccellenti capacità di penetrazione, lo nutre in profondità. OLÉOFLOOR® CLASSIC resiste perfettamente al contatto con acqua e prodotti chimici ed è la soluzione ideale per cucine, stanze da bagno, scale, saloni e ovunque sia desiderabile una finitura naturale. Asciutto in poco tempo e facile da applicare, OLÉOFLOOR® CLASSIC è perfetto in tutti quei casi nei quali si voglia cambiare l'aspetto di un ambiente in poco tempo.</p>
<p>Proprietà</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prodotto all'acqua. • Non ingiallisce. Odore gradevole. • Resistente - arricchito con oli vegetali e resine poliuretaniche. • Alta resistenza al calpestio. • Finitura legno bagnato - dona calore e profondità all'aspetto del legno. • Facile da applicare. Asciuga rapidamente. • Eccellente penetrazione. Nutre il legno in profondità. • Eccellente resistenza all'abrasione e ai prodotti chimici, inclusi quelli contenenti ammoniaca. • Idrorepellente - Ideale per le stanze da bagno. • Non richiede macchinari specifici per l'applicazione. • Manutenzione facile.
<p>Ambiti di impiego</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti i pavimenti in legno, vecchi e nuovi, incluso il legno impiallacciato, scale. • Legni teneri, duri ed esotici. • Pavimenti già trattati con prodotti a solvente o all'acqua.
<p>Dati tecnici</p>	<p>Finitura: Satinata, aspetto legno bagnato. Veicolo: Resine poliuretaniche modificate. Solvente: Acqua. Peso specifico (@ +20°C): 1,028 ± 0,05. Stato fisico: Liquido Semi-fluido. Residuo secco: 28 % ± 2. Inflammabilità: Non classificato come infiammabile. Vita di scaffale: 1 anno minimo in imballo originale mai aperto. Confezioni disponibili: 1L, 5L, 20L, 200L. Colori:  Classico</p> <p>Essiccazione (dati a +20°C e 50% di umidità relativa):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fuori polvere: 30 minuti. - Secco al tatto: 1-2 ore. - Carteggiabile: 4-6 ore. - Ricopribile: 4-12 ore. - Uso normale: 24 ore. - Uso intensivo: 2 settimane. - Completa essiccazione: 2 settimane. <p>COV: Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene max. 10 g/l.</p>
<p>Attrezzi per l'applicazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rullo sintetico a pelo corto. • Pennello sintetico. • Tamponi sintetici o in microfibra.
<p>Consigli per una buona applicazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proteggere tutto ciò che non si intende trattare. • Rimuovere tutto il mobilio. • Compatibile con legno già trattato con TMU 84*. • Mescolare delicatamente prima dell'uso. Non scuotere. • Usare puro. Non diluire. • Non applicare a temperatura ambiente inferiore a 10°C e superiore a 25°C. • Applicare OLÉOFLOOR® CLASSIC esclusivamente su superfici in legno che non contengono più del 15% di umidità. • Se si utilizza PRIMAFLOOR®* applicarne una sola mano. • Non carteggiare tra PRIMAFLOOR®* e OLÉOFLOOR® CLASSIC.

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l'applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.

Preparazione della superficie

In generale:

Le superfici devono essere pulite, asciutte, prive di sporcizia e di altri elementi contaminanti, inclusi precedenti trattamenti. OLEOFLOOR® CLASSIC può essere applicato solo su legno nudo o su legno già trattato con OLEOFLOOR® CLASSIC o altri oli penetranti per pavimenti. TUTTE le altre finiture DEVONO essere completamente rimossi. Dopo ogni carteggiatura aspirare meticolosamente con un aspiratore prestando particolare attenzione alle aree dove la polvere tende ad accumularsi (battiscopa, caloriferi, tubi, davanzali, ecc). Carteggiare fino a portare il legno a nudo, utilizzando la grana appropriata per lo stato della superficie e il tipo di legno. Le fessurazioni larghe 2 mm o meno dovrebbero essere riempite utilizzando LIANFLOOR®* e riprendendo a carteggiare con grana 80 o 100 in funzione dell'ultima grana usata. Finire il lavoro utilizzando grana 120 o 150 in funzione del tipo di legno e dello stato della superficie.

Si consiglia di non saltare mai completamente un gruppo della sequenza

Grana grossa			Grana media			Grana fine			
24	30	36	40	50	60	80	100	120	150

Superfici in legno nuove:

Sgrassare con alcool denaturato, acetone o altri prodotti a solvente. Carteggiare la superficie come spiegato al paragrafo "In Generale".

Superfici già trattate con olio e in buone condizioni:

Pulire accuratamente il pavimento con SPACENETT®*. Ripetere la procedura se necessario. Carteggiare il pavimento (grana da 150 a 200). Pulire accuratamente con un aspirapolvere.

Superfici già trattate con olio e in cattive condizioni o cerate:

Sverniciare con CDKP® 90*.

Se, dopo la sverniciatura con CDKP® 90*, la superficie è in buone condizioni e non richiede carteggiatura, neutralizzare con alcool denaturato, acetone, acqua ragia minerale o altri prodotti a base solvente, prima di applicare la finitura. Se occorre carteggiare procedere come spiegato al paragrafo "In Generale".

Superfici già trattate con pitture, vernici e impregnanti:

Rimuovere la finitura carteggiando o usando CDKP® 90*.

Se, dopo la sverniciatura con CDKP® 90*, la superficie è in buone condizioni e non richiede carteggiatura, neutralizzare con alcool denaturato, acetone, acqua ragia minerale o altri prodotti a base solvente, prima di applicare la finitura. Se dopo l'uso del CDKP® 90* occorre carteggiare, o se la rimozione della finitura viene eseguita direttamente tramite carteggiatura, procedere come spiegato al paragrafo "In Generale".

Applicazione

- Applicare 1 o 2 mani di OLEOFLOOR® CLASSIC in funzione del tipo di legno e dell'intensità del calpestio al quale è sottoposto.
- Partendo lontani dalla porta della stanza e avanzando verso di essa, applicare una prima mano abbondante di OLEOFLOOR® CLASSIC.
- Iniziare dai bordi e ricoprire l'intera superficie, lavorando su aree di 2 m per 2 m.
- Lasciare asciugare per 4 ore, a seconda delle condizioni ambientali.
- Applicare una seconda mano se necessario.
- Non lasciare trascorrere più di 12 ore tra la prima e la seconda mano.
- Iniziare un'area quando quella adiacente è ancora umida in modo da evitare che ad essiccazione avvenuta si notino le giunture tra le singole aree.

Consigli dopo l'applicazione

Attendere almeno 24 prima di riposizionare il mobilio. Applicare dei feltrini ai piedi dei mobili. Non coprire con tappeti o altre coperture per almeno 15 giorni.

Resa

15-20 m²/l per mano.
La resa effettiva dipende dal metodo di applicazione, dal tipo, dall'età, dalla porosità e dalle condizioni del legno.

Manutenzione

PULIZIA

Pulire regolarmente con una scopa o un aspirapolvere.

Per i primi 15 giorni, OLEOFLOOR® CLASSIC può essere pulito con uno straccio bagnato di SOAPCLEAN®* e molto ben strizzato, trascorso questo periodo si può procedere alla pulizia con SOAPCLEAN®* come da istruzioni. NON pulire OLEOFLOOR® CLASSIC con SPACENETT®*, tranne che nell'ambito della manutenzione.

MANUTENZIONE

Restauro totale:

Pulire accuratamente con SPACENETT®*.

Carteggiare con grana 150.

Pulire accuratamente con un aspirapolvere.

Applicare uno strato sottile di OLEOFLOOR® CLASSIC per rinnovare la protezione e l'aspetto del pavimento.

Restauro parziale:

A seconda del grado di usura sono possibili ritocchi parziali.

Pulire accuratamente la superficie, possibilmente con SPACENETT®*.

Carteggiare l'area da ritoccare con grana 150.

Pulire accuratamente con un aspirapolvere.

Applicare uno strato sottile di OLEOFLOOR® CLASSIC armonizzando le aree trattate con quelle che non necessitano di trattamento.

Le aree molto usurate potrebbero richiedere una seconda mano leggera da applicarsi seguendo le istruzioni del paragrafo "Applicazione".

Pulizia degli attrezzi

Acqua e detergente.

Stoccaggio

Tutto il prodotto avanzato deve essere trasferito in un contenitore più piccolo e a tenuta, in plastica o vetro. Non impiegare contenitori metallici. Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.

Informazioni generali

La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate. OWATROL International non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo info@owatrol.com o il distributore OWATROL nel Vostro Paese. Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.

Sicurezza

Fare riferimento alla scheda di sicurezza disponibile su www.owatrol.pro/it e alle indicazioni sulla latta. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Versione

Febbraio 2012

* Stesso fabbricante

OWATROL INTERNATIONAL SLU

Barcelona - Spain

Tel. +34 93 125 88 68

Fax +34 93 106 02 13

OLEOFLOOR® CLASSIC è un marchio



Tutte le nostre soluzioni su:

www.owatrol.pro/it