



BINNEN



OP WATER-BASIS

PRIMAFLOOR®

2 IN 1: PRIMER + HOUTKLEURMIDDEL

Productbeschrijving

- Isolerende grondlaag en houtkleurmiddel, één component.
- Alle houtsoorten.
- Niet lichtgevoelig. Vergeelt niet in de loop van de tijd.
- Kleurloos - reukloos.
- Gebruiksklaar.
- Vertraagt doorslaande vlekken op houtsoorten die veel looistoffen of natuurlijke olie bevatten.
- Kan worden afgewerkt met alle soorten parketvernissen.

Eigenschappen

- Wordt aangebracht op onbehandeld hout, voor afwerking met parketvernissen.
- Verbetert de levensduur van de vernislaag en zorgt voor een optimaal resultaat.
- Isoleert het houtoppervlak (meer bepaald bij tropische houtsoorten) voor de afwerking met parketvernissen.

Toepassingen

- Zowel nieuwe als bestaande parketvloeren, plankenvloeren, trappen...
- Geschikt voor alle houtsoorten.

Technische kenmerken

Bindmiddel: Hoogwaardig acryl.

Kleuren:



Kleurloos



Antiek Wit



Antiek Grijs



Walnoot



Midden Eiken



Mahonie



Ebben

Vlampunt: > 100°C.

pH: 8,5 ± 0,5.

Densiteit (bij 20°C): 1,02 ± 0,05.

Viscositeit (DIN-cup nr.4 bij 20°C): Vloeibaar.

AFNOR-classificatie (NF T36005): Familie I - Klasse 7b2.

Verpakkingen: Kleurloos: 1 l, 10 l. Overige kleuren: 1 l.

VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/g): 140 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 51 g/l VOS.

Gereedschap

- Microvezelrol of spalter (brede, platte kwast om parketvernissen aan te brengen).
- Ter informatie: dezelfde rol kan worden gebruikt om de parketvernissen VEGAFLOOR®* en ULTIMAFLOOR®* aan te brengen.

Verdunning

- Niet verdunnen.
- Gebruiksklaar.

Algemene aanbevelingen

- Alles wat niet moet worden behandeld, goed afdekken.
- Kamerplanten en bloemen verwijderen. Aquaria verplaatsen of afdekken.
- Het hout moet schoon, droog en ontvet zijn. Alle vorige afwerkklagen moeten verwijderd zijn (zie ook § Voorbereiding van de ondergrond).
- Het ruwe hout mag vooraf behandeld zijn met de insecticide en fungicide behandeling TMU 84*.

Vorbereiding van de ondergrond

Grove korrels			Medium korrels			Fijnere korrels			
24	30	36	40	50	60	80	100	120	150

- Om te vermijden dat het schuren te diepe krassen veroorzaakt, de parketschuurmachine eerst uittesten met een schuurschijf nr. 40 of 50.
- Afhankelijk van het resultaat verder schuren met een steeds fijnere korrel tot nr. 80 of 100. Bij een niet-vlakke of vervuilde vloer beginnen met een grovere korrel (< 40).
- Voor de randen een randschuurmachine gebruiken, voor de hoeken een schraper of een houtbeitel.
- Indien nodig spleten < 2 mm opvullen met LIANFLOOR®* en vervolgens verder schuren met korrel nr. 80 of 100, afhankelijk van de laatst gebruikte korrel.
- Tot slot gladschuren met een korrel oplopend tot nr. 120 of 150, afhankelijk van de houtsoort en de dikte van de slijtlaag.

Nuttige tips van Durieu:

- De voorgeschreven volgorde van korreldiktes in acht nemen. Er wordt aanbevolen om geen korrels over te slaan.
- De uitgeoefende druk en de schuursnelheid aanpassen aan de gebruikte korrel, de houtsoort (zacht of minder zacht hout) en de dikte van de slijtlaag. Een degelijke voorbereiding van de ondergrond is essentieel voor een mooi eindresultaat.
- Tussen elke schuurbeurt zeer grondig stofzuigen en hierbij de plinten, radiators, leidingen, dorpels van terrasramen... zeker niet vergeten.
- Met olie of was behandelde houten vloeren: bij voorkeur eerst proberen om 'droog' te strippen met DSP 800*, ontvetten en vervolgens schuren (contacteer ons).
- In alle gevallen moet aan de normen en technische voorschriften worden voldaan.

Alle hierbij opgegeven inlichtingen hebben uitsluitend een indicatieve waarde. De fabrikant kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, gezien hij geen controle heeft, over de manier waarop zijn producten worden gebruikt en aangebracht.

Verwerkingsadvies	Niet aanbrengen als de lucht- en de houttemperatuur minder dan 10°C of meer dan 25°C bedragen.
Verwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Het product goed schudden. • Een laag PRIMAFLOOR® aanbrengen en het product goed in het hout laten dringen. • Beginnen met de randen en het volledige oppervlak verder behandelen in delen van 2 m bij 2 m. • Tijdens het aanbrengen de ramen niet openen om te voorkomen dat het product te snel droogt. • De melkachtige kleur van het product verdwijnt snel, het resultaat is transparant. • Voor bepaalde tropische of bloedende houtsoorten mogen twee lagen PRIMAFLOOR® worden aangebracht. Voor de tweede laag minstens één uur en maximaal acht uur wachten. Een grondlaag aangebracht in twee lagen heeft een nog betere isolerende werking.
Rendement	<ul style="list-style-type: none"> • Ongeveer 6 tot 7 m² per laag per liter. • Het rendement hangt af van de staat van het oppervlak, van de mate waarin het product in de ondergrond dringt en van het materiaal waarmee het wordt aangebracht.
Reiniging gereedschap	Met water, onmiddellijk na het gebruik.
Droogtijd en overschilderbaarheid (gegevens bij +20°C en 50% relatieve vochtigheid)	<ul style="list-style-type: none"> • Droog na ongeveer twee uur. De omgevingstemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid beïnvloeden de droogtijd. • Maximaal 12 uur wachten tussen het aanbrengen van PRIMAFLOOR® en de eerste laag parketverniss (VEGAFLOOR®* of ULTIMAFLOOR®*). • Het is niet nodig om te schuren tussen de laag PRIMAFLOOR® en de parketverniss. • Niet mengen met parketverniss op solventbasis.
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • Minstens 1 jaar in de ongeopende originele verpakking. • Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.
Veiligheid	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.pro en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.

* Zelfde fabrikant



© Valeriy Lukyanov

Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

PRIMAFLOOR® is een merk van



OWACHEM B.V.

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl