



INTERNI



ALL'ACQUA

# VEGAFLOOR®

## VERNICE AD ALTE PRESTAZIONI PER PAVIMENTI

<p><b>Descrizione del prodotto</b></p>	<p>VEGAFLOOR® fa parte della nuova generazione di prodotti all'acqua a basso impatto ambientale. Privo di odore, rapido ad asciugare, VEGAFLOOR® è un monocomponente all'acqua a base di resine poliuretatiche che offre un'eccellente resistenza alle aggressioni chimiche e meccaniche. Ideale per scale, sale da pranzo, saloni e tutti quegli ambienti soggetti a calpestio anche intenso, VEGAFLOOR® offre una protezione di lunga durata. Grazie alla sua resistenza all'acqua, VEGAFLOOR® è la soluzione perfetta per il bagno e la cucina. VEGAFLOOR® mantiene inalterata la bellezza naturale del legno e può essere applicato su tutte le essenze, comprese quelle esotiche.</p>
<p><b>Proprietà</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vernice a base di resine poliuretatiche. Non-scivolosa.</li> <li>• Protegge e valorizza la naturale bellezza del legno.</li> <li>• Mantiene inalterato il colore naturale del legno.</li> <li>• Facile da applicare. Asciuga rapidamente.</li> <li>• Eccellente resistenza meccanica e chimica, inclusi i prodotti a base di ammoniaca.</li> <li>• Incolore - Inodore.</li> <li>• Non-ingiallente. Resistente alla luce.</li> <li>• Protegge e valorizza scale, parquet, pavimenti impiallacciati...</li> <li>• Può essere colorato con PRIMAFLOR®* o con i coloranti universali (max 5%).</li> </ul> <p><i>Fare sempre un test su di un'area ristretta per valutare l'aspetto finale del colore a prodotto perfettamente essiccato.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Può essere applicato su superfici già trattate con prodotti a solvente o all'acqua.</li> </ul>
<p><b>Ambiti di impiego</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i pavimenti in legno, vecchi e nuovi, incluso il parquet, pavimenti impiallacciati e scale.</li> <li>• Legni teneri e duri, inclusi quelli esotici.</li> <li>• Ideale per:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Traffico normale:</b> camere da letto, saloni, stanze da bagno...</li> <li>- <b>Traffico intenso:</b> corridoi, scale, sale da pranzo, cucine...</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Dati tecnici</b></p>	<p><b>Finitura:</b> Opaca, Satinata o Lucida.  <b>Veicolo:</b> Resina poliuretatica acrilica.  <b>Solvente:</b> Acqua.  <b>Viscosità:</b> Fluida.  <b>Peso specifico (@ 20°C):</b> 1.04 ± 0.05.  <b>Stato fisico:</b> Liquido.  <b>Residuo secco:</b> 39% ± 2.  <b>pH:</b> 8.5 ± 0.5.  <b>Flash point:</b> Non-infiammabile.  <b>Resistenza all'usura (Taber abraser):</b> Perdita del film essiccato = 24.3 mg.  <b>Resistenza ai prodotti per la casa:</b> Buona.  <b>Vita di scaffale:</b> 1 anno in imballo originale mai aperto.  <b>Confezioni disponibili:</b> 1L, 2.5L, 5L, 10L.  <b>Tinte disponibili:</b> Incolore.  <b>Essiccazione (dati @ +20°C e 50% di umidità relativa):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fuori polvere: 2 ore.</li> <li>• Secco al tatto: 3-4 ore.</li> <li>• Carteggiabile: 4 ore.</li> <li>• Sovraverniciabile: 4-12 ore.</li> <li>• Uso normale: 24 ore.</li> <li>• Uso Intenso: 2 settimane.</li> <li>• Durezza finale: 2 settimane.</li> </ul> <p><b>Note:</b> Quando l'indurente "DURCISSEUR UFL"® viene aggiunto a VEGAFLOOR® i tempi di essiccazione devono essere incrementati di 1 ora.  <b>COV:</b> Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/g): 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene al max 50 g/l COV.</p>
<p><b>Attrezzi per l'applicazione</b></p>	<p>Pennello sintetico di alta qualità.          Rullo sintetico a pelo medio (10 mm) in poliammide o poliestere.          Quando si aggiunge il "DURCISSEUR UFL"® a VEGAFLOOR® occorre impiegare un miscelatore ad alta velocità per pitture.</p>
<p><b>Consigli per una buona applicazione</b></p>	<p>Proteggere tutto ciò che non deve essere trattato.          Rimuovere tutto il mobilio.          Rimuovere piante e fiori. Rimuovere o coprire l'acquario.          Compatibile con legno già trattato con TMU 84*.          Mescolare delicatamente prima dell'applicazione. <b>Non agitare.</b>          Usare puro. Non diluire.          Non applicare con temperatura dell'aria e/o del legno inferiore a 10°C o superiore a 25°C. (min 15°C se si impiega anche il "DURCISSEUR UFL"®).          Non applicare VEGAFLOOR® su superfici con un tasso di umidità superiore al 15%.          Non carteggiare mai il legno sul quale è già stato applicato il primer prima di applicare la mano a finire.          Per evitare che VEGAFLOOR® asciughi troppo rapidamente, non aprire le finestre mentre si applica.  <b>Nota bene:</b> Se il prodotto viene agitato, lasciare riposare per 2 ore prima dell'uso.</p>

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l'applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.

## Preparazione della superficie

### In Generale:

Le superfici devono essere asciutte, pulite, prive di sporcizia e di altri contaminanti. VEGAFLOOR® può essere applicato su legno nudo o su superfici in legno già finite in passato con VEGAFLOOR® o con altre finiture per pavimenti sia a solvente che all'acqua, purché ancora in buone condizioni. TUTTE le finiture che non corrispondono a quanto sopra indicato DEVONO essere completamente e accuratamente rimosse. Pulire sempre accuratamente con un aspirapolvere dopo ogni carteggiatura, facendo attenzione ai punti più a rischio di accumulo di polvere (battiscopa, caloriferi, tubi, davanzali, ecc.). Carteggiare le superfici in legno utilizzando gli strumenti appropriati e carte abrasive fino alla grana 80 o 100 a seconda delle condizioni della superficie e del tipo di legno. Utilizzare gli strumenti appropriati per bordi e angoli. Le fenditure ampie 2 mm o meno devono essere riparate con una miscela di LIANFLOOR®\* e di polvere-segatura ottenuta carteggiando con grana 80 o 100 a seconda dell'ultima grana usata. Finire di carteggiare con grana 120 o 150 a seconda del tipo di legno e dello spessore da trattare. Se richiesto trattare il legno con TMU 84\* per proteggerlo dall'attacco dei funghi (incluso il fungo dell'azzurramento). Sulle superfici in legno nudo applicare preventivamente il primer PRIMAFLOR®\*.

### Sceita della carta abrasiva (non saltare più di una grana)

Grana Grossa			Grana Media			Grana Fine			
24	30	36	40	50	60	80	100	120	150

### Superfici in legno nuove:

Sgrassare la superficie con alcol denaturato, acetone o altro prodotto a solvente. Preparare e carteggiare la superficie come indicato nel paragrafo "In Generale".

### Superfici già trattate (olio o prodotti tipo polish):

Le superfici devono essere sverniciate con CDKP® 90\*. Dopo la sverniciatura sgrassare con alcol denaturato, acetone, acqua ragia o altro prodotto a solvente. Preparare e carteggiare la superficie come indicato nel paragrafo "In Generale".

### Superfici già verniciate e in buone condizioni:

Pulire meticolosamente con SPACENETT®\*. Ripetere la procedura se necessario. Carteggiare con grana 100 o 120 per rimuovere le imperfezioni della superficie e opacizzare la finitura preesistente. Aspirare con la massima cura la superficie dopo la carteggiatura.

### Superfici già verniciate e in cattive condizioni:

Rimuovere la finitura preesistente carteggiando o sverniciando con CDKP® 90\*. Dopo la rimozione della finitura preesistente, sgrassare la superficie con alcol denaturato, acetone o altro prodotto a solvente. Preparare e carteggiare la superficie come indicato nel paragrafo "In Generale".

## Applicazione

Porsi di fronte alla luce e iniziare dal lato più lontano dalla porta in modo da lavorare procedendo verso essa. Applicare una mano abbondante e uniforme di VEGAFLOOR® avendo cura di ottenere lo stesso livello di saturazione su tutta la superficie in modo da evitare variazioni di colore. Applicare prestando particolare attenzione a evitare i sormonti di tinta. Iniziare ad applicare dai bordi usando un pennello, proseguire sul resto della superficie utilizzando un rullo e lavorando su aree aventi dimensione 2 m per 2 m. Effettuare 3 passaggi incrociati con una singola applicazione. Lasciare asciugare per 4 ore in base alle condizioni ambientali. Carteggiare (grana 150-180) per opacizzare la superficie e favorire l'adesione della 2ª mano. Applicare la 2ª mano di VEGAFLOOR®. Non lasciare trascorrere più di 12 ore tra l'applicazione della 1ª e della 2ª mano. **Suggerimento:** Per incrementare le prestazioni di VEGAFLOOR® lo si può rinforzare con l'indurente "DURCISSEUR UFL"\*.  
- Aggiungere il 10% di "DURCISSEUR UFL"\* alla 2ª mano di VEGAFLOOR®.  
- Miscelare accuratamente i due prodotti, per almeno 2 minuti.  
- Lasciare riposare per 5 minuti.  
- Utilizzare il prodotto miscelato entro 4 ore.

## Raccomandazioni dopo l'applicazione

Attendere almeno 48 ore prima di riposizionare il mobilio. Utilizzare i feltrini per le gambe dei mobili. NON ricoprire la superficie con tappeti o altro genere di coperture per almeno 15 giorni dopo l'applicazione di VEGAFLOOR®.

## Resa

6-7 m²/l per mano.  
La resa effettiva dipende dal metodo di applicazione, dalla natura e dalla porosità della superficie.

## Pulizia e manutenzione

**Pulizia:**  
Pulire regolarmente il pavimento con uno straccio o un aspirapolvere. Per i primi 15 giorni, VEGAFLOOR® può essere pulito con SOAPCLEAN®\* e uno strofinaccio **accuratamente strizzato**, trascorso questo periodo si può utilizzare SOAPCLEAN®\* come solito. NON pulire VEGAFLOOR® con SPACENETT®\* per almeno 15 giorni dopo l'applicazione.

**Manutenzione:**  
Ripristino totale. Pulire meticolosamente con SPACENETT®\*. Carteggiare con grana fine (150). Aspirare con la massima cura la superficie dopo la carteggiatura. Applicare 1 o 2 mani di VEGAFLOOR® in base alle esigenze, per proteggere e rinfrescare l'aspetto del pavimento.

## Pulizia degli attrezzi

Acqua

## Stoccaggio

Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.

## Informazioni generali

La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate. **OWATROL International** non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo [info@owatrol.com](mailto:info@owatrol.com) o il distributore OWATROL nel Vostro Paese. Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.

## Sicurezza

Scheda di sicurezza disponibile su [www.owatrol.pro/it](http://www.owatrol.pro/it). Fare riferimento alle istruzioni sulla confezione. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

## Versione

Febbraio 2012.

\* Stesso fabbricante

OWATROL INTERNATIONAL SLU

Barcelona - Spain

Tel. +34 93 125 88 68

Fax +34 93 106 02 13

VEGAFLOOR® è un marchio



Tutte le nostre soluzioni su:

[www.owatrol.pro/it](http://www.owatrol.pro/it)