



VEGAFLOOR®

WYSOKIEJ JAKOŚCI WODNY LAKIER DO WEWNĄTRZ PROFESJONALNY

Opis produktu	VEGAFLOOR® należy do nowej generacji produktów przyjaznych dla środowiska, wodnych o wysokiej jakości. Szybko schnie i jest bezzapachowy. Jednoskładnikowa, wodna żywica poliuretanowa zapewni wykończenie gwarantujące doskonałą odporność zarówno na mechaniczne jak i chemiczne ścieranie. Produkt nadaje długotrwałą ochronę każdemu gatunkowi podłóg drewnianych narażonych na standardowy jak i ciężki ruch pieszki – doskonale sprawdza się na schodach, w jadalniach, poczekalniach i innych pomieszczeniach. Fakt że jest odporny na wodę sprawia, że VEGAFLOOR® to doskonałe rozwiązanie również w pomieszczeniach o podwyższonym ryzyku zalania: łazienki i kuchnie. VEGAFLOOR® może być nakładany na każdy rodzaj drewna, również na egzotyczne gatunki drewna twardego – wszędzie upiększy i zachowa naturalny wygląd drewna.
Właściwości	<ul style="list-style-type: none">• Lakier na bazie żywicy poliuretanowej. Anty-poślizgowy.• Chroni i wzmacnia naturalne piękno drewna.• Zachowuje naturalny kolor drewna.• Łatwy w użyciu. Szybko schnie.• Doskonała odporność mechaniczna i chemiczna – również na środki na bazie amoniaku.• Bezbarwny – Bezzapachowy.• Nie żółknie – odporny na promienie UV.• Chroni i upiększa schody, parkiety,...• Może być barwiony za pomocą PRIMAFLOOR®* lub uniwersalnego kolorantu (max 5%). Zaleca się wykonanie próby na małej powierzchni celem sprawdzenia koloru i wyglądu po wyschnięciu. <ul style="list-style-type: none">• Może być nakładany na powierzchnie uprzednio lakierowane – produktami wodnymi i rozpuszczalnikowymi.
Podstawowe zastosowanie	<ul style="list-style-type: none">• Każdy rodzaj podłogi drewnianej – nowej lub starej – parkiety, forniry, schody...• Wszystkie gatunki drewna miękkiego i twardego – również egzotyczne.• Doskonały do: normalnego ruchu: sypialnie, łazienki, hote...• Ruchu ciężkiego: korytarze, schody, jadalnie, kuchnie...
Dane techniczne	<p>Wygląd: Mat, satyna lub połysk Rozpuszczalnik: Żywica akrylowa-poliuretanowa Lepkość: Płyn Ciężar właściwy (w 20°C): 1.04 ± 0.05 Stan skupienia: Płyn Zawartość cząstek stałych: 39% ± 2 pH: 8.5 ± 0.5 Temperatura zapłonu: niepalny Odporność na ścieranie (test Taber): Utrata suchej warstwy filmu = 24.3 mg Odporność na domowe środki czyszczące: Dobra Przydatność: 1 rok w oryginalnym nieotwieranym opakowaniu Dostępne opakowania: 1L, 2.5L, 5L, 10L. Kolor: Bezbarwny Czas schnięcia (21 °C i 50% wilgotność):<ul style="list-style-type: none">• Pyłosuchość: 2 godziny• Normalne użycie: 24 godziny• Do szlifowania: 4 godziny• Na dotyk: 3-4 godziny• Pełne utwardzenie: 2 tygodnie• Do kolejnej warstwy: 4-12 godzinUWAGA: Gdy zostanie zastosowany utwardzacz DURCISSE lub U FL* - należy dodać 1 godzinę do czasów schnięcia. UWAGA: temperatura otoczenia i wilgotność mogą drastycznie zmienić czasy schnięcia. LZO: Limit UE dla tej kategorii produktów wynosi (cat. A/g): 140 g/L (2010). Ten produkt zawiera max. 50 g/L.</p>
Narzędzia do nakładania	Wysokiej jakości pędzel z syntetycznym włosiem. 10 mm (3/8") wałek syntetyczny (poliamid lub poliester). Zaleca się używanie mieszadła szybko-obrotowego do mieszania produktu z utwardzaczem DUCRISSE lub UFL – gdy są dodawane do VEGAFLOOR®.
Dobre praktyki podczas aplikacji	<ul style="list-style-type: none">• Należy ostrożnie wszystkie miejsca których nie chcemy pomalować.• Wynieść meble.• Wynieść rośliny i kwiaty. Zabezpieczyć akwaria.• Produkt jest zgodny z drewnem pokrytym środkami impregnacji drewna*.• Dokładnie wymieszać przed aplikacją. NIE WSTRZAŚAC.• Stosować czysty. Nie rozcieńczać.• Nie nakładać gdy temperatura otoczenia i drewna są poza zakresem 10°C a 25°C (minimum 15°C gdy stosujemy DURCISSE lub UFL).• Nakładać VEGAFLOOR® wyłącznie na powierzchnie których wilgotność jest poniżej 15%.• Nie należy szlifować zagruntowanych lub bejcowanych powierzchni przed aplikacją warstwy nawierzchniowej.• W każdym wypadku należy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami.• Nie należy otwierać okien podczas wysychania – może niewłaściwie wyschnąć. UWAGA: Jeżeli produkt został wstrząśnięty, należy odczekać 2 godziny przed aplikacją.

<p>Przygotowanie powierzchni</p>	<p>ZALECENIA OGÓLNE Powierzchnia musi być sucha, czysta i wolna od ziemi, tłuszczu, smaru i innych zanieczyszczeń – również poprzednich warstw. VEGAFLOOR® może być nakładany wyłącznie na gołe powierzchnie drewna lub powierzchnie wcześniej zabezpieczone VEGAFLOOR® lub innym lakierem nawierzchniowym na bazie wody lub rozpuszczalnika (powierzchnia w dobrym stanie). WSZYSTKIE inne warstwy MUSZA zostać całkowicie usunięte. Należy zawsze bardzo dobrze odkurzyć wszystkie szczeliny, rury, parapety, itp. Zeszlirować podłogę drewnianą stosując odpowiedni system i granulację papieru – w zależności od rodzaju i stanu powierzchni. Pęknięcia o szerokości 2mm lub mniejszej muszą zostać uzupełnione LIANFLOOR®* i zeszlirowane papierem 80 lub 100. Następnie wygładzone 120 lub 150 w zależności od gatunku drewna. Jeżeli istnieje konieczność zabezpieczenia nowego drewna lub starego, gołego drewna za pomocą impregnatów* - aby chronić przed grzybami i sinicą – zaleca się zagruntować za pomocą PRIMAFLOOR®*.</p> <p><u>Zalecane granulacje do stopnia wygładzania (Zaleca się przechodzenie o jeden stopień wygładzania po kolei):</u></p> <table border="1" data-bbox="464 304 956 360"> <thead> <tr> <th>Szorstki stopień</th> <th>Średni stopień</th> <th>Stopień wykończeniowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24, 30, 36</td> <td>40, 50, 60</td> <td>80, 100, 120, 150</td> </tr> </tbody> </table> <p>NOWE DREWNO: Odtłuścić powierzchnię denaturatem, acetonem lub innym produktem rozpuszczalnikowym. Przygotować powierzchni zgodnie z „zaleceniami ogólnymi”.</p> <p>WCZEŚNIEJ ZABEZPIECZONE POWIERZCHNIE (olejowane lub polerowane): Aby usunąć olej lub materiały polerskie zastosowane na podłodze, należy użyć DSP 800*. Po usunięciu należy odtłuścić powierzchnię denaturatem, acetonem, benzyną lakową lub podobnym preparatem rozpuszczalnikowym. Przygotować powierzchni zgodnie z „zaleceniami ogólnymi”.</p> <p>WCZEŚNIEJ LAKIEROWANE POWIERZCHNIE W DOBRYM STANIE: Dokładnie wyczyścić powierzchnie za pomocą SPACENETT®*. Powtórzyć procedurę w razie konieczności. Zeszlirować powierzchnię papierem 100 lub 120 aby usunąć niedoskonałości i zmatowić istniejący lakier. Bardzo dokładnie odkurzyć powierzchnię.</p> <p>WCZEŚNIEJ LAKIEROWANE POWIERZCHNIE W ZŁYM STANIE: Usunąć lakier za pomocą DSP 800*. Po usunięciu należy odtłuścić powierzchnię denaturatem, acetonem, benzyną lakową lub podobnym preparatem rozpuszczalnikowym. Przygotować powierzchni zgodnie z „zaleceniami ogólnymi”.</p>	Szorstki stopień	Średni stopień	Stopień wykończeniowy	24, 30, 36	40, 50, 60	80, 100, 120, 150
Szorstki stopień	Średni stopień	Stopień wykończeniowy					
24, 30, 36	40, 50, 60	80, 100, 120, 150					
<p>Aplikacja</p>	<ul style="list-style-type: none"> Należy rozpocząć pracę od końca pomieszczenia tak, aby kierować się w stronę drzwi. Nałożyć obfitą warstwę VEGAFLOOR®. Należy zawsze utrzymywać mokrą krawędź i unikać nachodzenia warstw. Na brzegach rozpoczając za pomocą pędzla – pozostałą powierzchnię wykonać wałkiem. Zaleca się pracować na sekcjach 2 m x 2 m. Zaleca się aplikację krzyżować – co najmniej 3 pociągnięcia w jednej aplikacji. Odczekać do wyschnięcia. 4 godziny – w zależności od temperatury wewnętrznej. Zeszlirować powierzchnię (papier 150 lub 180) aby zmatowić powierzchnię przed drugą warstwą. Nałożyć drugą warstwę VEGAFLOOR®. Nie przekraczać 12 godzin pomiędzy aplikacją 1 i drugiej warstwy. <p>RADA: Aby zwiększyć odporność VEGAFLOOR® można zastosować utwardzacz DUCRISSE lub UFL.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dodaj 10% DUCRISSE lub UFL* do drugiej warstwy VEGAFLOOR®. - Dokładnie wymieszaj produkt – co najmniej 2 minuty mieszania. - Zostaw na 5 minut czasu aktywacji. - Zużyj zaktwowany produkt w przeciągu 4 godzin. 						
<p>Zalecenia po aplikacji</p>	<ul style="list-style-type: none"> Odczekać co najmniej 48 godzin przed wstawieniem mebli. Zaleca się zastosowanie podkładek pod meble. Nie przykrywać powierzchni zabezpieczonej VEGAFLOOR® jakimikolwiek dywanami lub okładzinami przez co najmniej 15 dni od aplikacji. 						
<p>Wydajność</p>	<p>6-7 m²/L na warstwę. Faktyczna wydajność może się różnić w zależności od metody aplikacji, tekstury i porowatości powierzchni.</p>						
<p>Czyszczenie i konserwacja</p>	<p>CZYSZCZENIE</p> <ul style="list-style-type: none"> Należy regularnie czyścić powierzchnię za pomocą zmiotki lub odkurzacza. Przez pierwsze 15 dni od aplikacji VEGAFLOOR® może być czyszczony za pomocą SOAPCLEAN* - bardzo dobrze wyrzętym mopem. Po tym okresie można stosować SOAPCLEAN* normalnie. NIE stosować SPACENETT®* na VEGAFLOOR® przez pierwsze 15 dni od aplikacji. <p>KONSERWACJA Całkowite odnowienie powierzchni: <ul style="list-style-type: none"> Dokładnie wyczyścić podłogę za pomocą SPACENETT®*. Zeszlirować powierzchnię za pomocą papieru 150. Bardzo dokładnie odkurzyć powierzchnię. Nałożyć 1 lub 2 warstwy VEGAFLOOR® - w zależności od stanu powierzchni. Miejscowe naprawy: W zależności od stanu powierzchni możliwe są miejscowe naprawy. <ul style="list-style-type: none"> Dokładnie wyczyścić powierzchnię. Zeszlirować powierzchnię za pomocą papieru 150. Bardzo dokładnie odkurzyć powierzchnię. Nałożyć VEGAFLOOR® w podniszczone miejsce – łącząc z miejscem gdzie lakier jest w dobrym stanie. W bardzo podniszczonych miejscach nałożyć 2 warstwę VEGAFLOOR®: tak jak w przypadku standardowej aplikacji. Miejsca dobrze wyglądające nie wymagają ponownej aplikacji. </p>						
<p>Czyszczenie narzędzi</p>	<p>Woda</p>						
<p>Przechowywanie</p>	<p>Z dala od źródeł ciepła. Chronić przed zamarzaniem. Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia standardy jakości producenta materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez uprzedniego informowania.</p>						
<p>Data wydania</p>	<p>01/2017</p>						

* Ten sam producent

Owatrol Original jest zastrzeżonym
znakiem handlowym



Znajdź nasze rozwiązania na :
www.owatrol.com

SPINEX - STEPNIAK SP.J.

Paganiniego 3A - 02-401 WARSZAWA - Polska
www.owatrol-polska.com

OWATROL INTERNATIONAL - Barcelona - Spain